


# Technical Information

 大泰化工株式会社  
〒566-0072 大阪府摂津市島銅西3丁目11-2  
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## ダイヤトンHY型 《エナメル調ハンマートン模様塗料》

ダイヤトンHY型はシリコンでエナメル調ハンマートン模様を形成させる、特殊アルキドメラミン樹脂塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、作業性等に優れています。

### 特 長

- ① 1回塗りで美しい凹凸模様が得られます。
- ② 焼付塗料で作業性が良好です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ダイヤトンHY型	アルキド メラミン樹脂	焼 付 130℃×20分	冬 型 No.410 春秋型 No.420 夏 型 No.430

\* ダイヤトンHY型は、シリコンのハジキで模様が出ますので共色の下塗が必要です。

**用 途** ●精密機械 ●電気製品 ●OA機器 ●工作機械 ●インテリア関係 ●その他の金属製品全般

**塗装機器** 重力式エアースプレーガン ノズル口径1.5mmφ 推奨  
圧送式エアースプレーガン ノズル口径1.0mmφ 推奨

**荷 姿** 塗 料 : 4kg 16kg  
シンナー : 4L 16L

**使用上の注意事項** \* 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ① シリコンが入っている所以他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。
- ② ダイヤトンHY型は凹凸模様で、模様の凹み部分が透けやすいですので、共色の下塗を御使用下さい。
- ③ 塗料は使用前に底からよく混ぜて下さい。シンナーは専用シンナーを御使用ください。
- ④ シンナーで希釈した塗料は出来るだけ早く御使用してください。長時間経過すると模様が出にくくなります。
- ⑤ 塗装方法は、メタリック塗装の様に1回目は模様を出さないように捨て塗りにした後に塗り重ねてください。
- ⑥ 模様は、焼付前と焼付後で模様が変わりますので十分に注意してください。
- ⑦ 広い面積及び垂直面には圧送式エアースプレーを御使用ください。
- ⑧ 有機溶剤を使用しております消防法・有機溶剤中毒予防規則等を遵守して御使用ください。