

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT ビニトン 《高級常乾型レザーライク模様塗料》

NEXTビニトンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし建築内外装用レザーライク模様塗料です。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、適度の光沢と、落ち着いた独特のレザーライク模様が得られる塗料です。

特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②肉持ちが良く2度塗りでいろいろなレザーライク模様が得られます。
- ③初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ④密着性が良く鉄部、木工、軽金属などに塗装できる幅広い用途を有しております。
- ⑤強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXTビニトン	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	真冬型 N-900 冬型 N-910 春秋型 N-920 夏型 N-930
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

- 建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●鉄柵 ディスプレイ ●窓枠 照明器具 ●装飾器具
- 看板 サイン

標準膜厚

30~40μ
(凹部目安)

荷 姿

4kgセット 16kgセット
主 剤： 3.2kg 12.8kg
硬 化 剤： 0.8kg 3.2kg
シンナー： 4L 16L

塗 布 量

200~250g/m²

塗装方法

塗装は、普通に平吹きを行い指触乾燥(20分位)後、重力式エアースプレー口径 2.0~2.5mmφの空気圧調節ネジを完全に締めてから、ほんの少し開けてパラパラと塗り重ねて模様出しを行ってください。

*吸い上げ式エアースプレーでは、模様出しは行えません。

使用上の注意事項 * ご使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種素材にあった下地処理方法および各種下塗については、弊社にご相談ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので底から均一に攪拌してからご使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等のご使用は絶対にさけ専用シンナーをご使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化を発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤中毒予防規則等を遵守して御使用ください。