


# Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL(072)654-5121(代) FAX(072)654-1650

## NEXTスーパーニューアルコン 《高級常乾型高輝度露玉式ハンマートン模様塗料》

NEXTスーパーニューアルコンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし建築内外装用高輝度露玉式ハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しております。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。

### 特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②肉持ちが良く高白度ヨーロッパスタイルのハンマートン模様が得られます。
- ③初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ④密着性が良く鉄部、軽金属などに塗装できる幅広い用途を有しております。
- ⑤強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXTスーパー ニューアルコン	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-920 夏型 N-930 真夏型 N-940
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

### 用 途

- 建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●鉄柵 ディスプレイ ●窓枠 照明器具 ●装飾器具
- 看板 サイン

### 塗装方法

最初メタリック調に捨て吹きした後パターンを重ねて均一に塗装して下さい。  
推奨スプレーガン イワタ重力式W-77-12G 口径1.5ミリ(吸い上げ式不可)  
シリコンが入ってハジキますので他の塗料と塗装機及び塗装器具を別にして下さい。

## 荷 姿

	4 kgセット	16 kgセット
主 剤 :	3.2 kg	12.8 kg
硬 化 剤 :	0.8 kg	3.2 kg
シンナー :	4 L	16 L

### 使用上の注意事項 \* 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑦シリコンが入っている所以他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別して御使用ください。