

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

オートツ 《シリコン系凸凹模様塗料》

オートツは、2液型ウレタン樹脂塗料で膜厚感のある、ゆるやかなうねりの凸凹模様が得られます。

特長

- ①塗膜性能が平均した優れた自然乾燥型模様塗料です。
- ②厚塗りができますので素地の悪い鋳物でも充分使用できます。
- ③大型産業機械等に塗装ができます。ただし、屋内使用に限定されます。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
オートツ	主 剤：アクリル樹脂 硬化剤：ウレタン 黄変タイプ	自然乾燥 25℃×3日間以上	通 年 No.900

用 途 ●精密機械 ●電気製品 ●OA機器 ●工作機械 ●その他の金属製品全般

荷 姿

6kgセット 18kgセット
オートツ 主 剤：5kg 15kg
硬化剤：1kg 3kg

塗装方法

- ①シリコンのハジキで模様が出ますので共色の下塗塗料が必要になります。推奨：EX-205プライマー
- ②小型模様の場合は粘度を下げて塗膜厚を薄くしてください。
- ③大型模様の場合は粘度を上げて塗膜厚を厚くしてください。
- ④推奨重力式エアースプレー：アネスト岩田製 ワイダー W-77-2G
専用の圧送式エアースプレーガン（NA-7PAGシステムガン）も用意しております。
塗料タンク容量 1000cc ガン口径 1.0mmφ 総重量 約1kg

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑦シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。