

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

ニューアルコンMX型 《焼付型露玉式ハンマートン模様塗料》

ニューアルコンMX型は、特殊アルキドメラミン樹脂を主成分とした露玉式ハンマートン模様塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、作業性等に優れております。

シリコンを使用しております。

特 長

- ①肉持ちが良くヨーロッパスタイルのハンマートン模様が得られます。
- ②焼付塗料で作業性が良い。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ニューアルコンMX型	焼付型 特殊アルキド メラミン樹脂	焼付乾燥 セッティング時間 10分(25℃) 焼付温度時間 130℃×20分	冬型 #210 春秋型 #230 夏型 #250 真夏型 #270 真夏型 #290

用 途

●パネル●ディスプレイ●産業機械●精密機械

塗装方法

最初メタリック調に捨て吹きした後パターンを重ねて均一に塗装して下さい。
シリコンが入ってハジキますので他の塗料と塗装機及び塗装器具を別にして下さい。

標準膜厚

25～35μ

塗布量

200g/m²

荷 姿

塗料： 4kg 16kg
シンナー： 4L 16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。
- ②素材にあった下地処理と下塗を御使用ください。
- ③シリコンホールから下塗の色が透けて出る場合は、共色の下塗を御使用ください。
- ④外部には使用しないでください。
- ⑤有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。