

# Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## アクリルメタリック 《金属光沢塗料》

メタリックは非常に細かいアルミニウム粉を特殊合成樹脂に混入して造られた塗料で、一般エナメルにない落ちついた金属光沢を有します。

### 特 長

- ①作業性に富み簡単にメタリック塗装が出来ます。
- ②光沢が良く密着性、化学薬品性が優秀です。
- ③アルミニウム粉のバリエーションに富み、意匠性に優れます。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
アクリルメタリック	アクリル メラミン樹脂	焼付乾燥 150℃×20分	冬型 No.810 春秋型 No.830 夏型 No.850

### 用 途

●精密機器 ●事務機器 ●電気機器 ●インテリア ●エクステリア ●その他の金属製品全般

### 荷 姿

塗料 4 kg 16 kg

シンナー 4 L 16 L

### 塗装方法

	配 合 比	塗装粘度(秒) (20℃F. C. #4)	I7-スプレーガン 口径 (mmφ)	空 気 圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	塗 料 圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	被塗物と の距離
アクリルメタリック	塗料：10 シンナー：2～3	13～20	重力式	3～5	0.5～1.0	20～30cm
			圧送式			

- ①メタリック専用ガンを御使用下さい。
- ②塗装方法は、一度に塗膜をつけないで吐出量を少なく2～3回位塗り重ねて下さい。
- ③焼付タイプのメタリックは、セッティングは5～10分してから焼付して下さい。

### 使用上の注意事項 \* 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は使用前に底からよく混ぜて下さい。
- ②シンナーは専用シンナーを御使用下さい。
- ③有機溶剤を使用しておりますので換気には十分注意して下さい。
- ④下塗を使用される時は、下塗の項目を参照して下さい。