

# Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## 焼付型メタリック 《金属光沢塗料》

メタリックは非常に細かいアルミニウム粉を特殊合成樹脂に混入して造られた塗料で、一般エナメルにない落ちついた金属光沢を有します。

### 特 長

- ①作業性に富み簡単にメタリック塗装が出来ます。
- ②光沢が良く密着性、化学薬品性が優秀です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
焼付型メタリック	アルキド メラミン樹脂	焼 付 130℃×20分	冬 型 #410 春秋型 #420 夏 型 #430

### 用 途

●精密機器 ●事務機器 ●電気機器 ●その他の金属製品全般

### 荷姿

塗 料 4 kg 16 kg  
シンナー 4 L 16 L

### 塗装方法

	配 合 比	塗装粘度(秒) (20°C.F.C.#4)	I7-スプレーガン 口径 (mmφ)	空 気 圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	塗 料 圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	被塗物と の距離
焼付型メタリック	塗料：10 シンナー：2~3	13~20	重力式	3~5	0.5~1.0	20~30cm
			1.0~1.2			
			圧送式	3~5		30~40cm
			0.8~1.2			

- ①塗装方法は、一度に塗膜をつけないで吐出量を少なく2~3回塗り重ねて下さい。
- ②セッティングは5~10分してから焼付して下さい。

### 使用上の注意 \* 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は使用前に底からよく混ぜて下さい。
- ②シンナーは専用シンナーを御使用下さい。
- ③下塗を使用される時は、下塗の項目を参照して下さい。