


Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL(072)654-5121代 FAX(072)54-1650

HALSウレタン クリヤー 《二液型高耐候性常乾型クリヤー》

HALSウレタンは、ハルスハイブリッド樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし、耐候性が非常に優れたクリヤー塗料です。

特 長

- ①耐候性が良く、耐黄変性に優れます。
- ②当社のアクリルウレタン塗料（ユ-アルコン除く）の上塗クリヤーとして使用できます。
- ③FRP成形品への塗装が可能です。
- ④強制乾燥も可能です。

塗料説明

配合比	可使時間	乾燥方法、条件	専用シンナー
主 剤：硬化剤 8：1	硬化剤混合後 (目安)	自然乾燥 完全硬化 72時間以上(20℃)	冬 型 N-910 春秋型 N-930 夏 型 N-940
主 剤：16kg 硬化剤：2kg シンナー：4L	10℃ 10時間 20℃ 6時間 30℃ 4時間	強制乾燥 80℃×30分 100℃×20分	シンナー希釈率 10～20%

用 途 ウレタン塗料・FRP成型品の保護クリヤー

標準膜厚 20～30μm

荷 姿 塗料 主剤：16kg 硬化剤：2kg シンナー：4L、16L

使用上の注意事項 *ご使用前にSDSの内容をご確認ください。

- ①塗料は底から十分に混ぜてからご使用ください。
- ②塗料・硬化剤・シンナーは、正確に計量し十分に混合攪拌してからご使用ください。
- ③硬化剤は、水やアルコール、グリコールなどのOH基を含むラッカーシンナー等と反応しますので使用はさけてください。ご使用後は密栓して冷暗所に保管し早い目に使い切ってください。
- ④硬化剤の有効期間は3ヶ月です。
- ⑤雨天時及び湿気が多い時は、白化等不具合が発生しやすいのでご注意ください。
- ⑥冬季気温が10℃以下の時は、硬化しませんので40℃以上の強制乾燥を行ってください。
- ⑦有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤中毒予防規則等を遵守してください。