

# Technical Information

DTG 大泰化工株式会社  
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2  
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## NEXT 凜(リン)

### 《高級常乾型ブラスト風パール仕上げ塗料》

NEXT 凜(リン)は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型の建築内外装用ブラスト風パール仕上げ塗料です。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの硬い感じを、ソフトタッチに仕上げると共に、艶消し状の光沢と渋く落ち着いた独特のブラスト風パール仕上げが得られる塗料です

#### 特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②肉持ちが良く様々なブラスト風パール仕上げが得られます。
- ③初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ④密着性が良く鉄部、木工、軽金属などに塗装できる幅広い用途を有しております。
- ⑤強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT 凜(リン)	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940 真夏型 N-950
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

#### 用途

●建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●ディスプレイ ●照明器具 ●装飾器具 ●看板 サイン

#### 塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径1.0~1.5mmφを使用し、NEXT 凜下塗を塗装し一定時間及び乾燥させてからNEXT 凜上塗を絞ぼってパターンを重ねて塗膜厚に留意しながら塗り重ねて塗装してください。また、膜厚により色相が変わりますので膜厚に御留意してください。

**\*塗料中の模様形成用の粉が大きいので絶対に吉野紙等を使用しないで80メッシュ以下を御使用ください。**

標準膜厚	25~35μ (凸凹のため目安)	荷 姿	4kgセット	16kgセット
塗布量	200~250g/m <sup>2</sup>	主 剤:	3.2kg	12.8kg
		硬化剤:	0.8kg	3.2kg
		シンナー:	4L	16L

**使用上の注意事項** \*御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗りについては、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で骨材が浮く場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤NEXT凜は、マット調のカラークリヤーです。塗膜厚に御留意してください。
- ⑥低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑦有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。