

Technical Information

大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT テックス 《高級常乾型レザー梨地模様塗料》

NEXTテックスは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型の建築内外装用レザー梨地模様塗料です。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。金属パネルの固い感じをソフトタッチに上げると共に艶消し状の光沢と、渋く落ち着いた独特の梨地模様が簡単に得られる塗料です。

特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ③曲面、平面、垂直面、の何れを問わず、模様が均一に再現できます。
- ④塗装面の凹凸が適当な摩擦抵抗となって滑り止め作用を呈します。
- ⑤梨地模様の種類も豊富で各種取り揃えております。

細目 ← #400, #500, #600, #700, #800 → 粗目

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT テックス	2液型アクリル	自然乾燥	冬型 N-910
	ウレタン樹脂	指触乾燥 20分(25℃)	春秋型 N-930
硬化乾燥 4時間(25℃)		夏型 N-940	
		完全硬化 72時間以上(25℃)	真夏型 N-950
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

- 建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●鉄柵 ディスプレイ ●窓枠 照明器具 ●装飾器具
- 看板 サイン

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径 1.0~1.5mmφを使用し絞りぎみに均一に塗装してください。

*** 塗料中の模様形成用の粉が大きいので吉野紙等を使用しないで80メッシュ以下をご使用ください。**

標準膜厚 20~40μ (凸凹のため目安)

荷 姿 4kgセット 16kgセット

主 剤: 3.2kg 12.8kg

硬化剤: 0.8kg 3.2kg

シンナー: 4L 16L

塗布量 200~250g/m²

使用上の注意事項 * ご使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種素材にあった下地処理方法および各種下塗については、弊社に御相談ください。
- ②塗料缶の中で骨材が著しく浮く場合がありますので均一に攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は3ヶ月です。御使用後は密栓して冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は、絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると沈降分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。