

Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT ビニトン 《高級常乾型レザーライク模様塗料》

NEXTビニトンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分としたレザーライク模様塗料です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。金属パネルの固い感じを、ソフトタッチに上げると共に、適度の光沢と、落ち着いた独特のレザーライク模様が得られる塗料です。

特 長

- ①肉持ちが良く2度塗りでいろいろなレザーライク模様が得られます。
- ②可使時間が長く作業性が良好です。
- ③強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXTビニトン	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 3~7日以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940
	主剤：硬化剤=4：1 無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●照明器具 ●装飾器具 等

塗装方法

- ①1コート目は、平吹きを行ってください。
 - ②2コート目は、1コート目の塗膜が指触乾燥（20分位）後、口径の大きな（口径：2.0~2.5mm 推奨）重力式エアースプレーガンの空気圧調節ネジを完全に締めてから、ほんの少し開けてパラパラと塗り重ねて模様出しを行ってください。
- *吸い上げ式エアースプレーでは、模様出しは行えません。

標準膜厚 30~50μm（凹凸があるため目安）

荷 姿

4kgセット：主 剤 / 硬化剤：3.2kg / 0.8kg
16kgセット：主 剤 / 硬化剤：12.8kg / 3.2kg
シンナー：1L、4L、16L

使用上の注意事項 * ご使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種素材にあった下地処理方法および各種下塗については、弊社にご相談ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので底から均一に攪拌してからご使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等のご使用は絶対にさけ専用シンナーをご使用ください。
- ④模様の大さは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）は強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化を発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤中毒予防規則等を遵守して御使用ください。