

# Technical Information

DTG 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## NEXT アルコン 《高級常乾型ハンマートン模様塗料》

NEXTアルコンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型の建築内外装用アメリカンタイプハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しておりません。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。

### 特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②肉持ちが良くノンシリコンタイプのハンマートン模様が得られます。
- ③初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ④強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT アルコン	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

### 用 途

●建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●ディスプレイ ●照明器具 ●装飾器具

### 塗装方法

塗装は、最初メタリック調に捨て吹きした後エア一圧を2kg/cm<sup>2</sup>前後にし、絞らずに思い切ってパターンを重ねて塗装してください。塗装後数秒で模様が形成されます。

\*推奨スプレーガン イワタ重力式 W-77-2G 口径2ミリ(吸い上げ式不可)

標準膜厚	30~40μ	荷 姿	4kgセット	16kgセット
塗布量	200~250g/m <sup>2</sup>		主 剤： 3.2kg	12.8kg
			硬化剤： 0.8kg	3.2kg
			シンナー： 4L	16L

**使用上の注意事項** \*御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等のご使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数・下地によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。