

Technical Information

大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL(072)654-5121(代)FAX(072)654-1650

NEXT イマージュ 《高級常乾型干渉パール塗料》

NEXTイマージュは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし建築内外装用干渉パール塗料です。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性等に優れております。

特 長

- ①耐候性が良く耐黄変性に優れます。
- ②干渉パール調が得られます。
- ③初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良好です。
- ④密着性が良く鉄部、木工、軽金属などに塗装できる幅広い用途を有しております。
- ⑤強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT イマージュ	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-920 夏型 N-930 真夏型 N-940
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

- 建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●ディスプレイ ●照明器具 ●装飾器具
- 看板 サイン

標準膜厚 30～40μ

荷 姿

4kgセット 16kgセット
主 剤： 3.2kg 12.8kg

硬化剤： 0.8kg 3.2kg

塗布量 200～250g/m²

シンナー： 4L 16L

塗装方法

専用のNEXTイマージュ下塗を塗装し一定時間及び乾燥後に上塗パールを絞ぼってパターンを重ねて塗り重ねて塗膜厚に留意し塗装して下さい。

推奨スプレーガン メタリック仕様スプレーガン 口径1.0～1.3mmφ

使用上の注意事項 * 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ③NEXTイマージュは、カラークリヤーです。塗膜厚に留意してください。
- ④有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。