

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT ニューアルコン 《高級常乾型露玉式ハンマートン模様塗料》

NEXT ニューアルコンは、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプポリイソシアネートを主成分とし建築内外装用露玉式ハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しております。高級顔料を使用しておりますので長期間の耐久性を有しております。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。

特 長

- ① 耐候性が良く耐黄変性に優れる。
- ② 肉持ちが良くヨーロッパスタイルのハンマートン模様が得られます。
- ③ 初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良い。
- ④ 強制乾燥も可能です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT ニューアルコン	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃) 強制乾燥 120℃×20分	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940
	無黄変タイプ		

用 途

● 建築内外装 ● 鉄扉 ドア ● 壁面 パネル ● ディスプレイ ● 照明器具 ● 装飾器具

塗装方法

最初メタリック調に捨て吹きした後パターンを重ねて均一に塗装して下さい。
推奨スプレーガン イワタ重力式W-77-12G 口径1.5ミリ
シリコンが入ってハジキますので他の塗料と塗装機及び塗装器具等を別にして下さい。

荷 姿

	4 kgセット	16 kgセット
主 剤 :	3.2 kg	12.8 kg
硬 化 剤 :	0.8 kg	3.2 kg
シンナー :	4 L	16 L

使用上の注意事項 * 御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大きさは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑦シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。