


Technical Information


大泰化工株式会社
 〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
 TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT スーパー潤 《レインボーカラークリヤー塗料》

NEXTスーパー潤は、光の干渉を利用したレインボーカラークリヤー塗料です。

特 長

- ①色鮮やかな光輝性のレインボーカラーが簡単に得られます。
- ②色見本標準色としてブラック、ホワイトベース等多彩な色調を各種取り揃えております。
- ③塗装作業性が非常に容易で模様の均一性が得られます。

種 類	樹 脂 系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXTスーパー潤 上塗 (レインボーカラークリヤー)	2液型アクリル ウレタン樹脂 無黄変タイプ	自然乾燥 25℃×3日間	冬 型 N-910
		強制乾燥 100～130℃×20分	春秋型 N-920
NEXTスーパー潤 下塗 (各種リットカラー)	2液型アクリル ウレタン樹脂 無黄変タイプ	自然乾燥 25℃×4時間以上	夏 型 N-930
		強制乾燥 60℃×20分以上	真夏型 N-940

用 途

●インテリア関係 ●その他の金属

荷 姿

NEXTスーパー潤(ジューン) 上塗 下塗	4 : 1タイプ	4 kgセット	16 kgセット	NEXTシンナー
	主 剤	3.2 kg	12.8 kg	
	硬化剤	0.8 kg	3.2 kg	4 L 16 L

塗装方法

種 類	配 合 比	塗装粘度(秒) (20°C F. C. #4)	エアースプレーガン 口径 (mmφ)	空 気 圧 (kg/cm ²)	塗 料 圧 (kg/cm ²)	被塗物と の距離
NEXTスーパー潤 上塗	塗 料 : 4 硬化剤 : 1 シンナー : 1~2	18~25	重力式	3~4	0.5~1.0	20~30cm
NEXTスーパー潤 下塗			1.0~1.5 圧送式 0.8~1.2			

* 硬化剤混入後の可使用時間 20°C 8時間以内 30°C 4時間以内 35°C 2時間以内

- ① 塗装方法は、NEXT イクセルコート中塗を平吹きし硬化乾燥後、潤(ジュン)上塗をメタリック塗装の様に絞って2~3回位塗り重ねてください。一度に厚塗りすると色調が変わる場合があります。
- ② 上塗塗料は、カラークリヤーですので膜厚により色の差が生じます。膜厚のコントロールに御留意してください。
- ③ 専用の圧送式エアースプレーガン (NA-7PAGシステムガン) も用意しております。
塗料タンク容量 1000cc ガン口径 1.0mmφ 総重量 約1kg

使用上の注意事項 *御使用前にMSDSの内容を御確認ください。

- ① 塗料は使用前に特殊な粉が底に沈んでいますのでよく混ぜてください。
- ② 塗料の中に特殊な粉が入っています。細かい(吉野紙敵禁)メッシュで濾過しないでください。
濾過される時には、80メッシュより粗い物を御使用ください。
- ③ シンナーは専用シンナーを御使用ください。
- ④ 被塗材面は凹凸のない平らな方が良い仕上がりになります。
- ⑤ シンナーで希釈した塗料は沈降が大きくよく混ぜてできるだけ早く使い切ってください。
- ⑥ 使用後は密封して保存してください。
- ⑦ 有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤予防規則を遵守して御使用ください。
- ⑧ 下塗を使用される時は、下塗の項目を参照してください。