

# Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2  
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## OMプライマー

OMプライマーは、特殊フェノール変性アルキド樹脂をベースにした1液型の常温乾燥型下塗塗料です。密着性、防錆力が良く、常乾型の各種上塗塗料が使用できます。

### 特長

- ①上塗に常乾型塗料のフタル酸系塗料、アクリル系塗料、ウレタン系塗料、
- ②脱脂が不完全な鋳物などへの密着性が優れています。
- ③特殊アルキド樹脂により、2種ケレン処理面に密着性、防食性が優れています。
- ④指触乾燥後にすぐに上塗塗料がスプレー塗装できます。インターバルフリーの下塗りです。

	樹脂系	配合比	塗装方法	主な用途
OMプライマー	1液型特殊	塗料：100	エアレス	工作機、精密機器
限定色	アルキド樹脂	専用シンナー： 10～20%	エアースプレー	弱電機、事務機器、 什器関係

### 上塗適合性

フタル酸系	アクリル系	ウレタン系
◎	◎	◎

標準塗布量 120～150 g/m<sup>2</sup> 約25ミクロン

塗り重ね時間 指触乾燥後、インターバルフリー

荷 姿 塗料：16kg 01シンナー：4L 16L

消 防 法 危険物第4類第1石油類

使用上の注意事項 \*御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は使用前に底からよく混ぜて専用シンナーを御使用ください。
- ②希釈後は容器に蓋をして使用し、早い目に使い切るようにしてください。  
溶剤が揮発すると表面に皮張りが発生することがあります。
- ③素材の脱脂は、充分に行ってください。脱脂不良は密着不良を発生します。
- ④塗装方法は、絞り気味に塗り重ね、厚塗りの時は指触乾燥後に塗り重ねてください。
- ⑤最低塗膜厚25ミクロン以上が必要です。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。