

# Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2  
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

## オートツI型 《シリコン系凸凹模様塗料》

オートツI型は、2液型アクリルウレタン樹脂塗料で、膜厚感のあるゆるやかな凸凹模様が得られます。

### 特長

- ①2液アクリルウレタン系の塗料で塗膜性能に優れた自然乾燥型模様塗料です。
- ②厚塗りができますので素地の悪い錆物でも充分使用できます。
- ③大型産業機械等に塗装ができます。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
オートツI型	主 剤：アクリル樹脂 硬化剤：ウレタン	自然乾燥 25℃×3日間以上	冬型 N-910 春秋型 N-930
	無黄変タイプ	焼付乾燥 100～120℃×20分	夏型 N-940 真夏型 N-950

用途 ●精密機械 ●電気製品 ●OA機器 ●工作機械 ●その他の金属製品全般

### 荷姿

6kgセット 18kgセット  
主 剤：5kg 15kg  
硬化剤：1kg 3kg

### 塗装方法

- ①シリコンのハジキで模様が出ますので共色の下塗塗料が必要になります。推奨：EX-205プライマー
- ②小型模様の場合は粘度を下げて塗膜厚を薄くしてください。
- ③大型模様の場合は粘度を上げて塗膜厚を厚くしてください。
- ④推奨重力式エアースプレー：アネスト岩田製 ワイダー W-77-2G  
専用の圧送式エアースプレーガン（NA-7PAGシステムガン）も用意しております。  
塗料タンク容量 1000cc ガン口径 1.0mmφ 総重量 約1kg

使用上の注意事項 \*御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大さは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑥シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。