


Technical Information

 大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

オートツ〇型 《シリコン系凸凹模様塗料》

オートツ〇型は、1液アクリル変性アルキド樹脂塗料で、膜厚感のあるゆるやかな凸凹模様が得られます。

特 長

- ① 1液型アクリル変性樹脂の塗料で塗膜性能に優れた自然乾燥型模様塗料です。
- ② 厚塗りができますので素地の悪い鋳物でも充分使用できます。
- ③ 大型産業機械等に塗装ができます。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
オートツ〇型	主 剤： アクリル変性アルキド樹脂	自然乾燥 25℃×7日間以上	冬用 #250 春秋用 #270 夏用 #290

用 途 ●精密機械 ●電気製品 ●OA機器 ●工作機械 ●その他の金属製品全般

荷 姿

主 剤：4kg 16kg

塗装方法

- ① シリコンのハジキで模様が出ますので共色の下塗塗料が必要になります。推奨：EX-205プライマー
- ② 小型模様の場合は粘度を下げて塗膜厚を薄くしてください。
- ③ 大型模様の場合は粘度を上げて塗膜厚を厚くしてください。
- ④ 推奨重力式エアースプレー：アネスト岩田製 ワイダー W-77-2G
専用の圧送式エアースプレーガン（NA-7PAGシステムガン）も用意しております。
塗料タンク容量 1000cc ガン口径 1.0mmφ 総重量 約1kg

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ① 各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ② 塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③ 模様のはきは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ④ 有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑤ シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。