


Technical Information

 大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

万能プライマー02 《オールマイティープライマー》

02プライマーは、特殊エポキシ樹脂をベースにした1液型の万能型下塗塗料です。密着性、防錆力が良く、常乾の各種上塗塗料が使用できます。

特 長

- ①上塗に常乾型塗料のフタル酸系塗料、塩ビ系塗料、アクリル系塗料、ウレタン系塗料が塗装できます。
- ②密着性が優れています。
特殊エポキシ樹脂配合により、2種ケレン処理面に密着性、防食性が優れています。
- ③指触乾燥後にすぐに上塗塗料がスプレー塗装できます。

種 類	樹 脂 系	配 合 比	塗 装 方 法	主 な 用 途
02プライマー 限定色 グレー	1液型特殊 エポキシ樹脂	塗 料 : 100 02シンナー : 10~30%	エアレス エアースプレー	工作機、精密機器 弱電機、事務機器、 什器、建材関係

上塗適合性

フタル酸系	塩ビ酢ビ系	常乾アクリル系	ウレタン系
◎	◎	◎	◎

標準塗布量 120~150g/m² 約20ミクロン

塗り重ね時間 指触乾燥後、1週間以内

荷 姿 塗 料 : 16kg 02シンナー : 4L 16L

消 防 法 危険物第4類第1石油類

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①塗料は使用前に底からよく混ぜて専用シンナーを御使用下さい。
- ②希釈後は容器に蓋をして使用し、早い目に使い切るようにして下さい。
溶剤が揮発すると表面に皮張りが発生することがあります。
- ③素材の脱脂は、充分に行って下さい。脱脂不良は密着不良を発生します。
- ④塗装方法は、絞り気味に塗り重ね、厚塗りの時は指触乾燥後に塗り重ねて下さい。
- ⑤最低塗膜厚20ミクロン以上が必要です。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤予防規則等を遵守して下さい。