

Technical Information

 大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL(072)654-5121(代) FAX(072)54-1650

低温焼付型アクリル 《低温焼付型アクリル樹脂系塗料》

低温焼付型アクリルは、特殊アクリルメラミン樹脂を主成分とした1液焼付型のエナメル塗料です。従来の焼き付け型アクリル塗料と比較すると20～30℃の低温化が可能です。

特 長

- ①低温焼付が可能です。
 - ②メラミン樹脂系塗料と比較して耐候性に優れています。
- *色相は淡彩色に限ります。

塗料説明

| 配合比 | 色相 | 焼付条件 | 専用シンナー |
|--------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 主 剤：シンナー 10：2～3 | 淡彩色のみ | セッティング 5～10分 焼付乾燥 130℃×20分 | 冬 型 N-810 春秋型 N-830 夏 型 N-850 |

用 途 ●事務機器 ●電気機器 ●OA機器 ●理化学機器 ●その他の金属製品全般

標準膜厚 20～30μm

荷 姿 塗 料 16kg シンナー 4L 16L

使用上の注意事項 *ご使用前にSDSの内容をご確認ください。

- ①塗料は底から十分に混ぜてからご使用ください。
- ②塗料・シンナーは、正確に計量し十分に混合攪拌してからご使用ください。
- ③有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤中毒予防規則等を遵守してください。