

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

ニューアルコンU-31型 《高級常乾型露玉式ハンマートン模様塗料》

ニューアルコンU-31型は、特殊アクリル樹脂とポリイソシアネートを主成分とした露玉式ハンマートン模様塗料です。シリコンを使用しております。2液型アクリルウレタンの為、長期間の耐久性を有しております。屋内用です。密着性、硬度、可とう性、光沢、耐摩耗性、防蝕性、耐薬品性に等に優れております。

特 長

- ①肉持ちが良くヨーロッパスタイルのハンマートン模様が得られます。
- ②初期乾燥が早く可使時間も長く作業性が良い。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ニューアルコン U-31型	2液型アクリル ウレタン樹脂 黄変タイプ	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間以上(25℃)	冬型 #910 春秋型 #930 夏型 #940

用 途

●建築内装 ●鉄扉 ドア ●工作機械 ●産業機械 ●精密機械

塗装方法

メタリック塗装の様に捨て塗りし2~3回塗り重ねて模様出しを行ってください。

2液型のため調合した塗料は使い切ってください。

シリコンが入ってハジキますので他の塗料と塗装機及び塗装器具等を別にして下さい。

荷 姿

4kgセット： 主 剤/硬化剤：3kg/1kg

16kgセット： 主 剤/硬化剤：12kg/3kg シンナー： 4L , 16L

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗りについては、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。御使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④模様の大さは、空気圧・ガン口径・塗装回数によって変わりますので試験吹きして確認してください。
- ⑤低温時(15℃以下)には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。
- ⑦シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。