

不飽和ポリエステル樹脂パテ DKパテ

大 泰 化 工 株 式 会 社

本社・工場 〒566-0072 大阪府摂津市烏飼西 3-11-2
TEL 072-654-5121 FAX 072-654-1650

東京営業所 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 337 都住創山吹町ビル
TEL 03-3269-8381 FAX 03-3269-8383

DKパテは不飽和ポリエステル樹脂をベースとするパテで、接着性・研ぎ性に優れ、FRP成型品や木材などの穴埋め、補修などに使用できます。

促進剤の入りの2液タイプになっていますので、ご使用の際は硬化剤(MEKPO)の添加だけで使用することができます。

【特長】

- ①FRPとの接着性が良好です。
- ②研ぎ性が良く、平滑に仕上げ易いパテです。
- ③作業性が良好で、垂れにくい厚盛りが可能です。

DKパテの特性値は下表の通りです。

項目		季節タイプ	S	M	W
粘度特性	粘度 BH型 7号		100~200 Pas	80~150 Pas	50~120 Pas
	ポットライフ MEKPO 1.0%添加		15 ~ 35 分	10 ~ 20 分	5 ~ 15 分

【保管方法及び取扱い上の注意】

- ①直射日光を避け、できるだけ冷暗所に保管してください。
- ②水気のかからないように注意してください。
- ③保証期間としては冷暗所保管にて製造日より3ヶ月です。
- ④皮膚などに付着した場合は布などで拭き取り、石鹼で洗ってください。
- ⑤製品安全データシート(SDS)で危険有害性等を十分御確認の上、安全衛生対策、環境対策等に御配慮下さい。

【荷姿】

18L グリス缶 20kg詰め

以上